

## DOBEL® INDOOR/OUTDOOR



### ZASTOSOWANIA

Metal laminowany jest używany wszędzie tam, gdzie wymaga się tworzenia estetycznych, wytrzymałych powierzchni. Materiał **DOBEL® Indoor** jest szczególnie przystosowany do zastosowań wewnętrznych. Typowe zastosowania to szafki sterownicze w branżach związanych z elektryką, elektroniką, ogrzewaniem, wodociągami i kanalizacją, a także elementy wewnętrzne biur i sklepów detalicznych oraz drzwi mieszkań.

Materiał **DOBEL® Outdoor** jest zabezpieczony przed działaniem promieni UV, dlatego nadaje się do stosowania na zewnątrz, np. w drzwiach od garażu, skrzynkach pocztowych lub stojakach na torby na śmieci.

### OPIS PRODUKTU

**DOBEL® Indoor/Outdoor** to metal laminowany powłoką winylową o grubości 150-300 µm. Materiał bazowy to blacha ocynkowana lub aluminium. Produkt jest dostępny w wersjach jednokolorowych lub z drukowanymi wzorami. Jest dostarczany z usuwalną folią ochronną. Druga strona materiału ma standardową powłokę z podkładem umożliwiającą klejenie i montaż przy użyciu pianki.

**DOBEL® Indoor/Outdoor** jest dostarczany w kręgach\* lub arkuszach przyciętych na długość. Ten produkt podlega europejskim standardom EN 10 169-1 dotyczącym arkuszy powlekanych organicznie.

### CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Dzięki regularnej konserwacji produktom Metalcolour można zapewnić jeszcze dłuższą żywotność. Nasza broszura „Instrukcja konserwacji” dostarcza szczegółowych informacji dotyczących możliwie najlepszego czyszczenia i konserwowania produktu.

### PRZECHOWYWANIE I OBSŁUGA

Podczas obsługi i instalacji produktu należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić powierzchni.

- Przechowywać w suchym, czystym miejscu w temperaturze pokojowej (~23°C)
- Trzymać z dala od źródeł ciepła i nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
- Przechowywać materiał w oryginalnym opakowaniu
- Nie umieszczać ciężkich obiektów na produkcie, aby unikać uszkodzenia powierzchni i wgnieceń
- Nie należy usuwać folii ochronnej do momentu instalacji materiału

### DYREKTYWA REACH I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Metalcolour Sverige AB nieustannie przeznacza znaczne zasoby na to, aby nasze procesy były coraz bardziej przyjazne dla środowiska i były realizowane w kontrolowanych warunkach zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 14001.

Metalcolour Sverige AB przestrzega wymagań dyrektywy REACH i nie używa materiałów zawierających środki chemiczne podlegające ograniczeniom, zawarte na liście kandydackiej SVHC (liście substancji wzbudzających szczególnie duże obawy).

Wszystkie nasze produkty są zgodne z dyrektywą RoHS 2015/863.

Metal laminowany można odzyskać po zakończeniu cyklu życia produktu poprzez przetopienie go na nowy metal. Produkt **DOBEL® Indoor/Outdoor** należy zbierać tak, jak wszystkie inne blachy metalowe, z wykorzystaniem lokalnych kanałów odzyskiwania złomu metalowego.

### SERWIS TECHNICZNY I INFORMACJE

Wymiary i tolerancje przedstawione w arkuszu danych dotyczą standardowych rozwiązań. Inne rozwiązania są dostępne na żądanie.

\* Produkt dostępny tylko w wersji stalowej.



**WŁAŚCIWOŚCI**

Specyfikacja	Dane	Metoda testowania
Grubość powłoki	150–300 µm	ISO 4591
Min. promień gięcia	Stal 0 T*/Aluminium 1 T*	
Przyczepność	Brak uwag	ISO 1520
Odporność na uderzenia	18 J	ISO 6272
Maks. temperatura robocza	60°C**	

\*T to grubość metalu. \*\*Temperatury przekraczające 60°C mogą prowadzić do odbarwienia materiału z czasem.

**WYMIARY – ARKUSZE PRZYCINANE NA WYMIAR**

Specyfikacja	Grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Grubość powłoki cynkowej (g/m <sup>2</sup> /strona)
Stal	0,50 – 1,50	– 1280	– 3700	100*, 275
Aluminium	0,70 – 2,00	– 1250	– 3700	

\* Standardowa grubość powłoki cynkowej. Maksymalna waga pakunku: 3,0 tony (stal)

**KRĘGI**

Specyfikacja	Grubość (mm)	Szerokość (mm)	Grubość powłoki cynkowej (g/m <sup>2</sup> /strona)
Stal	0,50 – 1,00	– 1280	100*, 275

\* Standardowa grubość powłoki cynkowej. Średnica wewnętrzna: 610 mm lub 508 mm. Maks. waga kręgu: 5 ton.

**TOLERANCJE, STAL/ALUMINIUM**

Grubość* (mm)	Tolerancja (± mm)
0,50 – 0,60	0,06
0,61 – 0,80	0,07
0,81 – 1,00	0,08
1,01 – 1,20	0,09
1,21 – 1,50 (aluminium: 1,21 – 2,00)	0,13

\* Zgodnie z SS – EN 10 143 (stal). Zgodnie z EN 485 (aluminium).

Wymiary	Tolerancja (mm)
Szerokość (mm)	-0/+6
Długość (mm)	-0/+2

Może istnieć do 5 mm nagiej krawędzi (bez powłoki) na materiale o standardowych tolerancjach w zakresie wymiarów.

**Płaskość:** 5 mm standardowego odchylenia.

**Prostoliniowość:** 5 mm maksymalnego odchylenia na długości 2000 mm.

**Prostopadłość:** Prostopadłość wyraża się jako maksymalną dopuszczalną różnicę pomiędzy długościami przekątnych. 3 mm na długości 3000 mm.